

**Untersuchung einer Lederprobe in Anlehnung an SG-Prüfkriterienkatalog 7/97**  
**Probenbezeichnung: Tara-Leder, pflanzlich gegerbt**

**10. Schweißechtheit nach ISO 11641**

Bei allen Prüfungen bedeutet 5 die beste und 1 die schlechteste Echtheitszahl.

Bearbeiter: Dr. G. Hopfengärtner

Begleitgewebe Nr. 1: Acetat

Begleitgewebe Nr. 2: Baumwolle

Begleitgewebe Nr. 3: Polyamid

Begleitgewebe Nr. 4: Polyester

Begleitgewebe Nr. 5: Polyacrylnitril

Begleitgewebe Nr. 6: Wolle

|   | Oberfläche<br>mit Überzug | Oberfläche<br>ohne Überzug |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Anbluten 1. Begleitgewebe (weiß), alkalisch | 5                         | 5                          |
| Anbluten 2. Begleitgewebe (weiß), alkalisch | 5                         | 5                          |
| Anbluten 3. Begleitgewebe (weiß), alkalisch | 5                         | 5                          |
| Anbluten 4. Begleitgewebe (weiß), alkalisch | 5                         | 5                          |
| Anbluten 5. Begleitgewebe (weiß), alkalisch | 5                         | 5                          |
| Anbluten 6. Begleitgewebe (weiß), alkalisch | 5                         | 5                          |
| Änderung der Farbe, alkalisch               | 5                         | 5                          |